



# บริษัท ซีซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน : 91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

โทร : 0-2517-1146, 0-2918-6760-1 โทรสาร : 0-2517-2137

## นํ้ายารองพื้นปูน “วอลซีล” (สูตรน้ำ)

ชนิด	นํ้ายารองพื้นปูนเก่าที่เป็นฝุ่น ชนิดอะคริลิกเรซินชนิดน้ำ ไร้กลิ่น จึงเหมาะกับภายในบ้าน ที่ไม่ต้องการกลิ่นรบกวน
สี	ขาวใส
เนื้อที่ทำได้ (ในทางปฏิบัติ)	ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและพื้นผิวที่ทาจะได้นเนื้อที่ประมาณ 30 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
ระยะเวลาแห้ง	แห้งจับได้ หลังจากทา 1 ชั่วโมง แห้งแข็งหลังจากทา 4 ชั่วโมง แห้งทาบได้ หลังจากทารองพื้นปูนวอลซีล(สูตรน้ำ) 4 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือ ลูกกลิ้ง
ความถ่วงจำเพาะ	1.0-1.1
น้ำมันผสม / ล้างสี	น้ำสะอาด
จุดวาบไฟ	-
การใช้	ทาทับสีเก่าที่เป็นฝุ่นบนพื้นผิวผนังคอนกรีต เพื่อเสริมการยึดเกาะสีที่จะทาทับใหม่ให้ดียิ่งขึ้น
สภาพพื้นผิวก่อนทา	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุดล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
ชั้นกลาง และทับหน้า	ใช้สีน้ำอะคริลิกของซีซั่นส์ เช่น ซีสโคลักซ์ เมย์แฟร์ สีอีมัลชัน ซุปเปอร์ชิน และซีสโคซีลด์ หรือน้ำมันเคลือบเงา เช่น สีทังโกแลค หรือซีสโคลิคอีนาเมล เป็นต้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า



# บริษัท ซีเอสซีเอ็นเอสแพนทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน : 91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

โทร : 0-2517-1146, 0-2918-6760-1 โทรสาร : 0-2517-2137

## นํ้ายารองพื้นปูน “วอลซีล” (สูตรนํ้ามันสน)

ชนิด	นํ้ายารองพื้นปูนเก่าที่เป็นฝุ่น ชนิดอะคริลิกเรซิน
สี	ใส
เนื้อที่ทาได้ (ในทางปฏิบัติ)	ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและพื้นผิวที่ทาจะได้นเนื้อที่ประมาณ 30 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
ระยะเวลาแห้ง	แห้งจับได้ หลังจากทา 1 ชั่วโมง แห้งแข็งหลังจากทา 4 ชั่วโมง แห้งทาบได้ หลังจากทารองพื้นปูนวอลซีล 4 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือ ลูกกลิ้ง
ความถ่วงจำเพาะ	0.97 – 1.02
นํ้ามันผสม / ล้างสี	ซีเอสซีเอ็นเอสทินเนอร์ เบอร์ 1
จุดวาบไฟ	26 องศาเซลเซียส
การใช้	ทาทับสีเก่าที่เป็นฝุ่นบนพื้นผิวผนังคอนกรีต เพื่อเสริมการยึดเกาะ สีที่จะทาบใหม่ให้ดียิ่งขึ้น
สภาพพื้นผิวก่อนทา	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุดล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
ชั้นกลาง และทาบหน้า	ใช้สีนํ้าอะคริลิกของซีเอสซีเอ็นเอส เช่น ซีเอสโคลักซ์ เมย์เพอร์ สีอีมัดชั่น ซูเปอร์ซีเอ็น และซีเอสโคซีลด์ หรือนํ้ามันเคลือบเงา เช่น สีทังโกแลค หรือซีเอสโคลิคอีนาเมล เป็นต้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

26/08/56-SSP /2