



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

FLOORGUARD 5500

สีอีพอกซีปรับระดับได้ (ปราศจากตัวทำละลาย)

รายละเอียด	เป็นสีอีพอกซี 2 ส่วนผสมสำหรับงานพื้น สูตรได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ได้พื้นผิวเรียบเงา ไร้รอยต่อ มีความทนทานต่อการใช้งานและสารเคมีเป็นอย่างดี											
คุณสมบัติ	พื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อ มีความเงาสูง มีสมบัติเชิงกลและทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ความหนา 1000-3000 ไมครอน (1-3 mm) ปราศจากตัวทำละลาย จึงไม่มีกลิ่นรุนแรงขณะติดตั้ง											
สมบัติทางกายภาพ	ร้อยละของแข็ง	..100...%	ความหนาฟิล์มเปียก	1-3 mm	ความหนาฟิล์มแห้ง	1-3 mm	จุดวาบไฟ	> 90 °C	ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี	1.4-1.5 kg/m ² /mm	สี	หลากหลาย (ตามแคตตาล็อก)
	ความเงา/ด้าน	เงา										
ข้อมูลการใช้	อุปกรณ์ที่ใช้	เกรียง, คราดลาก, ลูกกลิ้งนวม										
	อุณหภูมิขณะติดตั้ง	ไม่ต่ำกว่า 5 °C										
	ความชื้นของอากาศ	85% R.H.										
	สัดส่วนในการผสม	4 : 1 (โดยน้ำหนัก)										
	Drying Time											
	อุณหภูมิขณะติดตั้ง	แห้งสัมผัส	แห้งแข็ง	ระยะเวลาเคลือบทับ		Pot Life						
				Minimum	Maximum							
	25 °c	6 Hrs	24 ชม.	24 ชม.	--	1 ชม.						
	30 °c	5 Hrs	16 ชม.	16 ชม.	--	50 นาที						
	35 °c	4 Hrs	12 ชม.	12 ชม.	--	40 นาที						
รายละเอียดเพิ่มเติม	Floorguard 5500 สามารถทนต่อสารเคมีหลายชนิด แต่ทั้งนี้ หากมีการหกหรือไหลของสารเคมีดังกล่าว ควรรีบทำความสะอาดทันทีที่เป็นไปได้ ตัวอย่างสารเคมี ได้แก่ 10% Hydrochloric, 5% Nitric, 5% Phosphoric, 10% Sulfuric, 28% Ammonium hydroxide, 10% Potassium hydroxide, 10% Sodium hydroxide, 6% Sodium hyperchorite, Bancker C, Diesel Fuel, Isopropanol, Kerosene, Naphtha, Salt water, Sweage, Xylene, Toluene, Aluminium Chloride(Dry), Tar, Starch, Sodium silicate, Lead Acetate, Magnesium bisulfate, magnesium chloride, Ethylene Glycol, ferrous sulfate, Zinc Sulfate etc. การทำความสะอาดอุปกรณ์ Thinner No.9 ขนาดบรรจุ 5 และ 25 kg ต่อชุด (A+B) ชั้นรองพื้น Floorguard 105HB ชั้นทับหน้า -											
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสม เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูก ขณะใช้งานหรือผสม หากเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง ควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากเกิดการระคายเคือง ผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น											
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสถานะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า											