



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOTHANE AC

Polyurethane High Gloss Finish

รายละเอียด	เป็นสีพอลิยูรีเทน 2 ส่วนผสม ผลิตจากอะลิฟาติกไอโซไซยาเนตและอะคริลิคโพลีเอสเตอร์ เมื่อทำปฏิกิริยาและบ่มตัวสมบูรณ์จะเกิดฟิล์มสีคุณภาพสูง ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ต ยึดเกาะได้ทั้งผิวเหล็กและคอนกรีต สามารถใช้เคลือบโครงสร้างเหล็กที่ต้องทนสภาวะการกัดกร่อนที่รุนแรง เช่น งานชายฝั่งทะเล งานโครงสร้างสะพาน งานท่อต่างๆ				
คุณสมบัติ	ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย ทาซ่อมแซมได้ง่าย ความทนทานสูง คงความสดของสี และความเงาได้นาน ฟิล์มสีเนื้อเรียบ ทาาง่าย ทนทานต่อสารเคมีทั่วไปได้ดี				
สมบัติทางกายภาพ	ร้อยละของแข็ง	..57...%			
	ความหนาฟิล์มเปียก	53-88 ไมครอน			
	ความหนาฟิล์มแห้ง	30-50 ไมครอน			
	จุดวาบไฟ	ประมาณ 31°C			
	ปริมาณการใช้ตามทฤษฎีสี	0.12-0.15 kg/m ² /coat			
	ความเงา	เงา หรือ ด่าน			
ข้อมูลการใช้	อุปกรณ์ที่ใช้	แปรง, ลูกกลิ้ง, สเปรย์			
	อุณหภูมิขณะติดตั้ง	ไม่ต่ำกว่า 5 °C			
	ความชื้นของอากาศ	85% R.H.			
	การเจือจาง	Thinner No.12 (ผสม 0-10% โดยปริมาตร)			
	สัดส่วนในการผสม	5 : 1 (โดยปริมาตร)			
	Drying Time				
	อุณหภูมิขณะติดตั้ง	แห้งสัมผัส	แห้งแข็ง	ระยะเวลาเคลือบทับ	
				Minimum	Maximum
	25 °c	2 ชม.	10 ชม.	10 ชม.	--
	30 °c	1 ชม.	6 ชม.	6 ชม.	--
	35 °c	30 นาที	3 ชม.	3 ชม.	--
รายละเอียดเพิ่มเติม	การทำทำความสะอาดอุปกรณ์ ขนาคบบรรจุ ชั้นรองพื้น	Thinner No.12 4 และ 20 kg ต่อชุด (A+B) Siscofloor 105HB			
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสม เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูก ขณะใช้งานหรือผสม หากเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง ควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก หากเกิดการระคายเคืองผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น				
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสภาวะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า				