



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสสันส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOCRETE LF

พอลิยูรีเทนคอนกรีตผิวเรียบสำหรับงานพื้น

รายละเอียด	พอลิยูรีเทนคอนกรีตชนิดผิวเรียบ ปรับระดับได้ ถูกออกแบบสำหรับงานติดตั้งและใช้งานที่ความหนา 2 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด ปลอดภัยไร้โรค เรียบไร้รอยต่อ น้ำและของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ มีความทนทานต่อสารเคมีได้ดี และไม่หลุดล่อนแม้จะมีสภาพการใช้งานแบบมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉียบพลันจากเย็นเป็นร้อนหรือร้อนเป็นเย็น (thermal-shock)	
คุณสมบัติ	พื้นผิวเรียบไร้รอยต่อ มีให้เลือกทั้งแบบผิวด้านและกึ่งเงา ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวเฉียบพลัน (Thermal shock) ซึ่งเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เร็ว (เหยียบได้ภายใน 6 ชั่วโมง, ใช้งานได้เต็มที่ภายใน 5 วัน) ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -20 องศาเซลเซียส ถึง +120 องศาเซลเซียส ทนทานต่อสารเคมีและสมบัติเชิงกลดีเยี่ยม ไม่ก่อให้เกิดการเพาะเชื้อโรค เชื้อรา หรือแบคทีเรีย ไอน้ำใต้พื้นผิวสามารถผ่านได้ ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นเหม็นขณะติดตั้ง ทำความสะอาดได้ง่าย	
สมบัติทางกายภาพ	สี	เขียว, เทา, เหลือง, แดง
	ความหนาแน่น	1.80±0.05
	ความชื้นเหลว	ไหลตัวได้
	เวลาในการทำงานหลังผสม	15 นาที
ข้อมูลการใช้	อุปกรณ์ที่ใช้	เกรียงและลูกกลิ้งหนาม
	สภาวะขณะติดตั้ง	อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 10 °C
	ชั้นรองพื้น	พื้นที่ที่มีความชื้นที่ผิวน้อยกว่า 5% สามารถทารองพื้นด้วยอีพอกซีไพร์เมอร์ หากความชื้นเกินให้รองพื้นด้วยการปาด Siscocrete LF บางๆเป็นรองพื้นได้
	การผสมและการใช้งาน	เทส่วนผสม เอ ลงในภาชนะที่สะอาด ตามด้วยส่วนผสม บี จากนั้นปั่นด้วยสว่านปลายเกลียวเป็นเวลา 30 วินาทีจนเข้ากันดี จึงค่อยๆ เทส่วนผสม ซี ลงไปพร้อมปั่นให้เข้ากัน และไม่มี การจับตัวเป็นก้อน โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 วินาที เทของผสม ลงบนพื้นที่ที่เตรียมรองพื้นไว้แล้ว เกลี่ยให้ทั่วด้วยเกรียงและ ลูกกลิ้งหนามเพื่อไล่ฟองและปรับระดับ ควรผสมและปรับระดับให้เสร็จภายใน 15 นาที เนื่องจากวัสดุมีการเซ็ตตัวเร็ว
	ระยะเวลาแห้งตัว (เหยียบได้)	6 ชั่วโมง
	บ่มตัวเต็มที่	5 วัน
	ความหนาที่แนะนำ	3-4 mm
	ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี	3.6 kg/m ² /2 mm โดยประมาณ
ข้อมูลเพิ่มเติม	การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวควรแข็งแรง, แห้ง, สะอาด, ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำมัน, สิ่งสกปรก – หลุดล่อน
	สารชะล้างทำความสะอาด	ทินเนอร์
	ขนาดบรรจุ	18 kg/ชุด
	การเก็บรักษา	เก็บในที่แห้ง และควรเก็บในที่ร่ม
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสม เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูก ขณะใช้งานหรือผสม ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น ข้อมูลความปลอดภัยฉบับเต็มสามารถเรียกดูได้จากบริษัท	
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสภาพที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	