



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOPROOF AC

อะคริลิคยัดหยุ่นสูงใช้ทากันรั่วซึม

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| รายละเอียด | อะคริลิคส่วนผสมเดี่ยว มีความยืดหยุ่นสูง ใช้ทากันรั่วซึม ผลิตจากอะคริลิคคุณภาพสูง ใช้ทากันการรั่วซึมให้กับโครงสร้างดาดฟ้าคอนกรีตและผนังปูนฉาบ | |
| คุณสมบัติ | ทนต่อ UV ได้ดีเยี่ยม ไม่เหลือง มีการยึดเกาะดีมาก มีความทึบน้ำและทนต่อน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง บรรจุพร้อมใช้ได้ทันที สูตรน้ำจึงไม่เป็นพิษและไม่ไวไฟ | |
| สมบัติทางกายภาพ | สี | ขาว, เทา, เขียว |
| | ความหนาแน่น | 1.30±0.10 |
| | ความข้นเหลว | ของเหลวหนืด |
| | pH | 7-9 |
| | ค่าความยืด (Elongation) | >800 % |
| | ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี | ประมาณ 0.3 kg/m ² /เที่ยว (ความหนาฟิล์มแห้ง 150 micron) |
| ข้อมูลการใช้ | อุปกรณ์ที่ใช้ | แปรง, ลูกกลิ้งทาสี, สเปรย์ |
| | สถานะขณะติดตั้ง | อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 5°C ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85% |
| | ชั้นรองพื้น | Prime with 15-20% water dilution for better penetrating ability through surface |
| | แห้งทาทับได้ | 2-3 ชั่วโมง |
| | บ่มตัวเต็มที่ | 7 วัน |
| | ความหนาที่แนะนำ | อย่างต่ำ 500 micron และเสริมใยตาข่าย |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | การเตรียมพื้นผิว | พื้นผิวควรแข็งแรง, แห้ง, สะอาด, ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำมัน, สิ่งสกปรก - หลุดล่อน |
| | สารชะล้างทำความสะอาด | น้ำ |
| | ขนาดบรรจุ | 20 kg/ชุด |
| | การเก็บรักษา | เก็บในที่แห้ง และควรเก็บในที่ร่ม |
| คำแนะนำด้านความปลอดภัย | สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสม เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูก ขณะใช้งานหรือผสม ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น ข้อมูลความปลอดภัยฉบับเต็มสามารถเรียกดูได้จากบริษัท | |
| การสงวนสิทธิ์ | รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสถานะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |