



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสสันส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOPEOF PUSB

พอลิยูรีเทน 1 ส่วนผสมสำหรับการทากันการรั่วซึม

รายละเอียด	พอลิยูรีเทน 1 ส่วน ความหนืดต่ำ ใช้ทากันการรั่วซึม เมื่อบ่มตัวเต็มที่แล้ว จะเกิดเป็นฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูง ไร้รอยต่อ ซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำ ยึดหยุ่นดี ทนต่อรังสียูวี และการสัญจรทางเท้า																						
การนำไปใช้	SISCOPEOF PUSB เหมาะสำหรับใช้ในงานกันซึม ดังนี้ - งานกันสาด และหลังคาที่พิกอาศัย - ห้องน้ำและงานกันซึมก่อนการปูกระเบื้อง - หลังคาเมทัลชีท, ไฟเบอร์ซีเมนต์ - งานกันซึมทับแผ่นยางมะตอย																						
จุดเด่น	- หนึ่งส่วนผสม, ใช้งานง่าย - ทนต่อสภาวะและรังสียูวีดีเยี่ยม - ฟิล์มมีความยืดหยุ่นคงที่แม้อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงมาก - สามารถยึดปิดรอยแตกคอนกรีต (crack bridging) - มีความทนทานต่อสารเคมีได้ดี - สามารถทนต่อน้ำที่อาจขังหลายวันได้ (แต่ไม่ทนต่อการขังน้ำถาวร) - ทนต่อการสัญจรทางเท้าโดยไม่จำเป็นต้องเสริมไฟเบอร์																						
ลักษณะทางกายภาพ	<table><tr><td>สี</td><td>ขาว, เทาอ่อน, เขียว</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>3000-6000 cPs.</td></tr><tr><td>ความถ่วงจำเพาะ</td><td>1.3-1.4 g/cm³</td></tr><tr><td>ปริมาณสารที่ไม่ระเหย</td><td>85%</td></tr><tr><td>จุดวาบไฟ</td><td>42°C</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งไม่ติดมือ</td><td>4 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>เวลาในการทาห้บ</td><td>6-24 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ค่าความยืดตัว</td><td>>600 %</td></tr><tr><td>ความต้านแรงดึง</td><td>>10 MPa</td></tr><tr><td>ความแข็ง (Shore A)</td><td>60</td></tr><tr><td>QUV</td><td>2000 ชั่วโมง</td></tr></table>	สี	ขาว, เทาอ่อน, เขียว	ความหนืด	3000-6000 cPs.	ความถ่วงจำเพาะ	1.3-1.4 g/cm ³	ปริมาณสารที่ไม่ระเหย	85%	จุดวาบไฟ	42°C	ระยะเวลาแห้งไม่ติดมือ	4 ชั่วโมง	เวลาในการทาห้บ	6-24 ชั่วโมง	ค่าความยืดตัว	>600 %	ความต้านแรงดึง	>10 MPa	ความแข็ง (Shore A)	60	QUV	2000 ชั่วโมง
สี	ขาว, เทาอ่อน, เขียว																						
ความหนืด	3000-6000 cPs.																						
ความถ่วงจำเพาะ	1.3-1.4 g/cm ³																						
ปริมาณสารที่ไม่ระเหย	85%																						
จุดวาบไฟ	42°C																						
ระยะเวลาแห้งไม่ติดมือ	4 ชั่วโมง																						
เวลาในการทาห้บ	6-24 ชั่วโมง																						
ค่าความยืดตัว	>600 %																						
ความต้านแรงดึง	>10 MPa																						
ความแข็ง (Shore A)	60																						
QUV	2000 ชั่วโมง																						
การเตรียมพื้นผิว	- พื้นผิวต้องสะอาด, แข็งแรง และเรียบสม่ำเสมอ - หากมีสีที่ทาก่อนหน้า คราบขาว ฝุ่นน้ำปูนหรือสิ่งหลุดล่อนต้องขัดออกให้หมด - ฉาบซ่อมหลุมหรือรอยแตกให้เรียบรอยด้วยวัสดุที่เหมาะสม - ความชื้นของพื้นผิวคอนกรีตต้องต่ำกว่า 4% ทารองพื้นด้วย SISCOFLOOR 105HB																						
การผสม	- ใช้ส่วนรอบต๋ำบ้นผสมให้เนื้อสีเข้ากัน - หากพ่นด้วย airless spray สามารถเจือจางด้วย xylene หรือ toluene 10%																						
วิธีการใช้งาน	- ทาด้วยลูกกลิ้ง, แปรง หรือสเปรย์ ให้เรียบในอัตราเทียวละ 0.6-0.8 kg/m² - ควรทาอย่างน้อย 2 เทียว - ระยะเวลาในการทาเทียวลัดไป 6-24 ชั่วโมง - หากมีสีทับหน้าอีก ต้องรอให้ SISCOPEOF PUSB บ่มตัวนาน 24 ชั่วโมง																						



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOPEOF PUSB

พอลิยูรีเทน 1 ส่วนผสมสำหรับการรั่วซึม

ข้อควรระวัง	- SISCOPEOF PUSB ไม่เหมาะกับการทาบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ - ห้ามผสม Xylene, Toluene เกิน 10% - SISCOPEOF PUSB เป็นสูตรที่มีตัวทำละลาย จะนั้นควรทาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม	ขนาดบรรจุ 25 kg ปริมาณการใช้ 0.6-0.8 kg/m ² /เที่ยว ควรทาลายอย่างน้อย 2 เที่ยว หรือ 1.2-1.5 kg/m ² ปริมาณการใช้จริงอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและความพรุน
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสม เช่น ถุงมือ แว่น ผ้าปิดจมูก วัสดุอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ที่แพ้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนัง ตา และไม่สูดดมไอระเหยของสาร หากเกิดการสัมผัสหรือแพ้ รีบทำความสะอาดและถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกและไปพบแพทย์ ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น ข้อมูลความปลอดภัยฉบับเต็มสามารถเรียกดูได้จากบริษัท
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสถานะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า