



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

สี ซีสชั่นส์“ เอกซ์ตรา ชิลด์ “ Sissons Extra Shield

คุณสมบัติ	เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดสูง ที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100 % จากอเมริกา ผสมกับผงสีคุณภาพพิเศษและสารเพิ่มการยึดเกาะ ทำให้ทนทานต่อต่างในปูน ตลอดจนแสงรังสีเหนือม่วงจากแสงแดด ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นป้องกันการซึมผ่านของน้ำ สามารถทำความสะอาดตัวเอง (Self Cleaning) โดยไม่เกิดการ อมฝุ่นบนผิวฟิล์ม
ชนิดสี	อะคริลิกแท้ 100 % สำหรับภายนอก/ใน
สี	ตามแคตตาล็อกสีของซีสชั่นส์
ความเงา	กึ่งด้าน - กึ่งเงา
เนื้อสี	โดยน้ำหนัก ประมาณ 55% หรือ โดยปริมาตร ประมาณ 50%
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	ประมาณ 35 ไมครอน หรือ 1.4 มิล หรือ
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	ประมาณ 106 ไมครอน หรือ 4.2 มิล
เนื้อที่ทำได้ (ตามทฤษฎี)	เมื่อฟิล์มสีเปียกประมาณ 106 ไมครอน จะทำได้เนื้อที่ประมาณ 35 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
เนื้อที่ทำได้ (ในทางปฏิบัติ)	ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและพื้นผิวที่ทาจะได้น้ำหนักเนื้อที่ประมาณ 28 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
ระยะเวลาแห้ง	แห้งจับได้ หลังจากทา ½ - 1 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 4 – 6 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี และลูกกลิ้ง
ความหนืด	100 – 110 เกลียว อุณหภูมิ 25 ° ซ. โดยเครื่องวัดสตรอมเมอร์
ความถ่วงจำเพาะ	1.18 – 1.28
น้ำมันผสม / ล้างสี	ใช้น้ำสะอาด
สภาพพื้นผิวก่อนใช้	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุดล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
รองพื้น	พื้นผิวคอนกรีตใหม่ ใช้สีรองพื้นปูนกันด่าง ซิสโคซิลด์ หรือจะใช้ตัวของมันเอง สำหรับพื้นผิวเก่าที่เป็นฝุ่นซอหลัก จะต้องทำความสะอาด และทารองพื้นด้วยน้ำยาลอสีของซีสชั่นส์ก่อน
สีรองพื้นชั้นกลาง	ใช้ตัวของมันเอง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

28/09/56-SSP /1



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซิสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

สี ซิสชั่นส์“ เอกซ์ตรา ชิลด์ “ 1 Sissons Extra Shield 1

คุณสมบัติ	เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดสูง ที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100 % จากอเมริกา ผสมกับผงสีคุณภาพพิเศษและสารเพิ่มการยึดเกาะ ทำให้ทนทานต่อต่างในปูน ตลอดจนแสงรังสีเหนือม่วงจากแสงแดด ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นป้องกันการซึมผ่านของน้ำ สามารถทำความสะอาดตัวเอง (Self Cleaning) โดยไม่เกิดการ อมฝุ่นบนผิวฟิล์ม
ชนิด	อะคริลิกแท้ 100 % สำหรับภายนอก/ใน
สี	ตามแคตตาล็อกสีของซิสชั่นส์
ความเงา	กึ่งด้าน - กึ่งเงา
เนื้อสี	โดยน้ำหนัก ประมาณ 55% หรือ โดยปริมาตร ประมาณ 50%
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	ประมาณ 35 ไมครอน หรือ 1.4 มิล หรือ
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	ประมาณ 106 ไมครอน หรือ 4.2 มิล
เนื้อที่ทำได้ (ตามทฤษฎี)	เมื่อฟิล์มสีเปียกประมาณ 106 ไมครอน จะทำได้เนื้อที่ประมาณ 35 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
เนื้อที่ทำได้ (ในทางปฏิบัติ)	ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและพื้นผิวที่ทาจะได้น้ำหนักเนื้อที่ประมาณ 28 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
ระยะเวลาแห้ง	แห้งจับได้ หลังจากทา ½ - 1 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 4 – 6 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี และลูกกลิ้ง
ความหนืด	100 – 110 เควต อุนทภูมิ 25 ° ซ. โดยเครื่องวัดสตรอมเมอร์
ความถ่วงจำเพาะ	1.18 – 1.28
น้ำมันผสม / ล้างสี	ใช้น้ำสะอาด
สภาพพื้นผิวก่อนใช้	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุดล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
รองพื้น	พื้นผิวคอนกรีตใหม่ ใช้สีรองพื้นปูนกันด่าง ซิสโคซิลด์ หรือจะใช้ตัวของมันเอง สำหรับพื้นผิวเก่าที่เป็นฝุ่นซอหลัก จะต้องทำความสะอาด และทารองพื้นด้วยน้ำยาลอซิลของซิสชั่นส์ก่อน
สีรองพื้นชั้นกลาง	ใช้ตัวของมันเอง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

28/09/56-SSP /2