



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOFLOOR 105

อีพอกซีไพรเมอร์ (รองพื้น)

รายละเอียด	เป็นอีพอกซี 2 ส่วนผสมสำหรับทารองพื้นคอนกรีตก่อนทาทับด้วยสีอีพอกซีหรือพอลิยูรีเทน มีคุณสมบัติแทรกซึมลงบนพื้นผิวคอนกรีตได้ดี เหมาะสำหรับทาเพื่อเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิวปูนขัดมันและฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์				
คุณสมบัติ	มีแรงยึดเกาะกับพื้นผิวและสีทับหน้าดีเยี่ยม มีความทนทานต่อน้ำและสภาพความเป็นด่างของปูนได้ดี สามารถป่นด้วยสภาพผิวคอนกรีตขึ้นได้				
สมบัติทางกายภาพ	ร้อยละของแข็ง	..60...%			
	ความหนาฟิล์มเปียก	80-100 ไมครอน			
	ความหนาฟิล์มแห้ง	48-60 ไมครอน			
	จุดวาบไฟ	> 40 °C			
	ปริมาณการใช้ตามทฤษฎีสี	0.1-0.2 kg/m ² /			
	ความเงา/ด้าน	เงา			
ข้อมูลการใช้	อุปกรณ์ที่ใช้	ลูกกลิ้งทาสี, แปรงทาสี			
	อุณหภูมิขณะติดตั้ง	ไม่ต่ำกว่า 5 °C			
	ความชื้นของอากาศ	85% R.H.			
	สัดส่วนในการผสม	1 : 1 (โดยน้ำหนัก)			
	Drying Time				
	อุณหภูมิขณะติดตั้ง	แห้งสัมผัส	แห้งแข็ง	ระยะเวลาเคลือบทับ	
				Minimum	Maximum
	25 °c	6 ชม.	24 ชม.	10 ชม.	--
	30 °c	4 ชม.	12 ชม.	6 ชม.	--
	35 °c	2 ชม.	8 ชม.	3 ชม.	--
					Pot Life
					12 ชม.
					8 ชม.
					6 ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม	การทำความสะอาดอุปกรณ์	Thinner No.9			
	ขนาดบรรจุ	18 kg ต่อชุด (A+B)			
	ชั้นรองพื้น	-			
	ชั้นทับหน้า	Siscoguard finish, Siscothane AC, Floorguard 1200, Floorguard 5500, Siscofloor 5000			
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสม เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูก ขณะใช้งานหรือผสม หากเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง ควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากเกิดการระคายเคืองผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น				
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสภาวะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า				