



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสสันส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOCRETE SC

พอลิยูรีเทนคอนกรีตผิวเรียบใช้สำหรับปาดขูดเป็นรองพื้น

รายละเอียด	พอลิยูรีเทนคอนกรีต 3 ส่วนผสม ใช้สำหรับปาดเป็นรองพื้นเพื่อปิดรูพรุนคอนกรีต ก่อนทำการทาสีหน้าด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่ม Siscocrete	
คุณสมบัติ	ช่วยปิดรูพรุนบนพื้นคอนกรีต ทนทานต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิพื้นผิวเฉียบพลัน (Thermal shock) ซึ่งเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เร็ว (เหยียบได้ภายใน 6 ชั่วโมง, ใช้งานได้เต็มที่ภายใน 5 วัน) ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -20 องศาเซลเซียส ถึง +120 องศาเซลเซียส ทนทานต่อสารเคมีและสมบัติเชิงกลดีเยี่ยม ไม่ก่อให้เกิดการเพาะเชื้อโรค เชื้อรา หรือแบคทีเรีย ไอน้ำใต้พื้นผิวสามารถผ่านได้ ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นเหม็นขณะติดตั้ง ทำความสะอาดได้ง่าย	
สมบัติทางกายภาพ	สี ความหนาแน่น ความชื้นเหลว เวลาในการทำงานหลังผสม	สีเทาซีเมนต์ 1.80±0.05 ไหลตัวได้ 15 นาที
ข้อมูลการใช้	อุปกรณ์ที่ใช้ สภาวะขณะติดตั้ง การผสมและการใช้งาน ระยะเวลาแห้งตัว (เหยียบได้) บ่มตัวเต็มที่ ความหนาที่แนะนำ ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี	เกรียงและลูกกลิ้งหนาม อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 10 °C เทส่วนผสม เอล ลงในภาชนะที่สะอาด ตามด้วยส่วนผสม บี จากนั้นปั่นด้วยสว่านปลายเกลียวเป็นเวลา 30 วินาทีจนเข้ากันดี จึงค่อยๆ เทส่วนผสม ซี ลงไปพร้อมปั่นให้เข้ากัน และไม่มีการจับตัวเป็นก้อน โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 วินาที เทของผสมลงบนพื้นที่เตรียมรองพื้นไว้แล้ว เกลี่ยให้ทั่วด้วยเกรียงและลูกกลิ้งหนามเพื่อไล่ฟองและปรับระดับ ควรผสมและปรับระดับให้เสร็จภายใน 15 นาที เนื่องจากวัสดุมีการเซ็ตตัวเร็ว 6 ชั่วโมง 5 วัน 1 mm 10-15/m ² /ชุด โดยประมาณ
ข้อมูลเพิ่มเติม	การเตรียมพื้นผิว สารชะล้างทำความสะอาด ขนาดบรรจุ การเก็บรักษา	พื้นผิวควรแข็งแรง, แห้ง, สะอาด, ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำมัน, สิ่งสกปรก – หลุดล่อน ทินเนอร์ 18 kg/ชุด เก็บในที่แห้ง และควรเก็บในที่ร่ม
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสม เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูก ขณะใช้งานหรือผสม ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น ข้อมูลความปลอดภัยฉบับเต็มสามารถเรียกดูได้จากบริษัท	
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสถานะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	