



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOPEOF CERAMIC

สีเคลือบเซรามิคและกันซึม

รายละเอียด	สีเคลือบเซรามิคส่วนผสมเดียว ผลิตจากเซรามิคไมโครสเฟียร์คุณภาพสูงทำหน้าที่เป็นตัวสะท้อนความร้อนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้ทำการกันการรั่วซึม สามารถทาหับพื้นผิวโลหะ, คอนกรีต และผนังปูนฉาบ	
คุณสมบัติ	ทนต่อ UV ได้ดีเยี่ยม ไม่เหลือง สะท้อนแสงและความร้อน มีความทนน้ำดีมาก มีการยืดเกาะดีมาก บรรจุพร้อมใช้ได้ทันที สูตรน้ำจึงไม่เป็นพิษและไม่ไวไฟ	
สมบัติทางกายภาพ	สี	ขาว, เทา, เขียว
	ความหนาแน่น	0.90±0.10
	ความข้นเหลว	ของเหลวหนืด
	pH	8-9.5
	Solar reflectance	95%
ข้อมูลการใช้	อุปกรณ์ที่ใช้	แปรง, ลูกกลิ้งทาสี, สเปรย์
	สถานะขณะติดตั้ง	อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 5°C ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%
	ชั้นรองพื้น	ผสมน้ำ 10-15% ทาเป็นชั้นรองพื้น
	แห้งทาหับได้	3-4 ชั่วโมง
	บ่มตัวเต็มที่	7 วัน
	ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี	0.25 kg/ m ² /coat (ความหนาฟิล์มแห้ง 150 ไมครอน)
	ความหนาที่แนะนำ	ทา 3 เที่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม	การเตรียมพื้นผิว	คอนกรีต : พื้นผิวควรแข็งแรง, แห้ง, สะอาด, ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำมัน, สิ่งสกปรก, หลุดล่อน โลหะ : กำจัดสิ่งหลุดล่อน ฝุ่น สนิมออกให้หมด โดยวิธีการ shot blast, คราบน้ำมันต่างๆ ควรทำความสะอาดด้วยโซลเวนท์ แล้วปล่อยให้แห้ง อาจทำการรองพื้นกันสนิมก่อนทา Siscoproof Ceramic หากต้องการ
	สารชะล้างทำความสะอาด	น้ำ
	ขนาดบรรจุ	17 kg
	การเก็บรักษา	เก็บในที่แห้ง และควรเก็บในที่ร่ม
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสม เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูก ขณะใช้งานหรือผสม ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น ข้อมูลความปลอดภัยฉบับเต็มสามารถเรียกดูได้จากบริษัท	
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสถานะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	